


# Dust Control

Universalspartelmasse til alle anvendelsesområder

**KNAUF**

Dust Control har samme egenskaber som et konventionelt produkt og indeholder endvidere følgende, eksklusive Dust Control-fordele:

- Én spartelmasse – mange anvendelsesområder
- Let at bearbejde
- Velegnet til montering af papirbeklædte metalhjørnelister og papirstimler
- Reducerer luftbåret støv med op til 73%
- Mindre rengøring



# Dust Control

Universalspartelmasse til alle anvendelsesområder

## Beskrivelse

En avanceret universalspartelmasse fra Knauf, som gør håndteringen af slibestøv mere effektiv og mindre tidskrævende.

## Fordele

- Effektiv støvhåndtering
- Mindre rengøring
- God klæbeevne på papirstrimler og papirbeklædte hjørner
- God fyldeevne
- Let at slibe

## Påføring

Anvendes som konventionel spartelmasse. Ved spartling af gipspladesamlinger fyldes samlingen med spartelmasse, og papirstrimlen lægges i og trykkes fast. Lad spartelmassen tørre (se tørreskemaet). Spartl derefter det nødvendige antal gange (2), og forøg spartelbredden med ca. 5 cm pr. spartling, til spartelsamlingen er fyldt. Samme arbejdsgang gælder for montering af papirbeklædte metalhjørnelister. Slib med fint sandpapir, kornstørrelse 120 eller finere. Fjern støv fra overfladen før maling eller tapetsering. Følg leverandørens anvisninger vedrørende det materiale, der anvendes som efterfølgende behandling.

## Tørretider - færdigblandet spartelmasse, gipspladesamlinger med papirstrimmel

Relativ Luftfugtighed	Temperatur 10°C	15°C	20°C	25°C
10 %	21 timer	14 timer	10 timer	7 timer
20 %	23 timer	16 timer	11 timer	8 timer
30 %	26 timer	18 timer	12 timer	9 timer
40 %	29 timer	20 timer	14 timer	10 timer
50 %	36 timer	24 timer	17 timer	12 timer
60 %	42 timer	29 timer	20 timer	14 timer
70 %	54 timer	38 timer	26 timer	19 timer
80 %	78 timer	54 timer	38 timer	27 timer

Tidene i grønt giver det bedste resultat.

## Produktdata

<b>Materiale:</b>	Latexbaseret sammensætning
<b>Typer:</b>	Manuel eller mekanisk påføring
<b>Frostfølsomhed:</b>	Beskyt mod frost
<b>Dækning:</b>	Ved spartling af gipsplader 90 cm, cirka 0,5 l/m <sup>2</sup> . Ved fuldspartling, lagtykkelse 1 mm, 1 l/m <sup>2</sup> .
<b>Opbevaring:</b>	Kan opbevares i op til 12 måneder Forhandlere og leverandører skal opbevare spartelmassen på et beskyttet sted. Ekstrem varme eller kulde afkorter holdbarheden. Kontroller regelmæssigt produktets datomærkning.
<b>Pakkestørrelse:</b>	10 l
<b>Tørretid:</b>	Afhængig af temperatur og luftfugtighed, se tabel
<b>Temperatur:</b>	Min. 8°C (inden døre ved gipspladespartling)
<b>Farve:</b>	Hvid
<b>Densitet:</b>	1,1 kg/l

